

## スミカフレックス 483HQ

タイプ： エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂エマルジョン

特 色： スミカフレックス 483HQ は、ポリビニルアルコール保護コロイド系のエチレン-酢酸ビニル共重合樹脂エマルジョンです。機械安定性と洗浄性に非常に優れており、ノズル適性が高い特長を有しています。また、温度変化による粘度差が小さいため、低温での貯蔵安定性にも非常に優れております。

主用途： 接着剤全般  
紙器・紙工

代表物性：

外観		乳白色
不揮発分 (%)		55.0 ± 1.0
粘度 (mPa·s)		400 ~ 1,500
PH		4.0 ~ 7.0
平均粒子径 (μm)		0.6
密度 (g/cm <sup>3</sup> )		1.07
MFT (°C)		0
粒子荷電		ノニオン
機械安定性		良好
Tg (°C)		0
引張強度 (MPa)		13.5
引張伸び (%)		400

<技術資料：スミカフレックス 483HQ>


1. グレードの位置付け



2. エマルジョン物性

	S-483HQ
外観	乳白色
不揮発分 (%)	55.0 ± 1.0
粘度 (mPa·s)	400 ~ 1,500
TI	0.3 ~ 0.4
PH	4.0 ~ 7.0
平均粒子径 (μm)	0.6
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	1.07
MFT (°C)	0
粒子荷電	ノニオン
機械安定性	良好
Tg (°C)	0

TI : チキトピー インデックス (Log (粘度(BL-6rpm)/粘度(BL-60rpm)))



### 3. フィルム物性


#### (1) フィルム強伸度

項 目			S-483HQ	S-400HQ
強伸度	常 態	伸度 (%)	400	550
		抗張力 (MP a)	13.5	12.7

#### 測定条件

- フィルム厚み : 約0.15 mm (23℃×50%RH、4日間乾燥し成膜)  
フィルム形状 : ダンベル3号  
常 態 : 23℃×65%RH 4日間乾燥後そのまま測定  
耐 水 : 水浸漬 24時間 (23℃) 濡れたまま測定  
引張速度 : 500 mm/min

### 4. 洗浄性



#### 《測定条件》

ガラス板にエマルジョンを3mil厚さで塗布後、約3時間常温乾燥。フィルム化した状態で、水滴を約5滴滴下。濡れた部分を指でこすったときの再乳化性を確認。