


## スミカフレックス 465HQ

タイプ：	エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂エマルジョン	
特 色：	スミカフレックス 465HQは、高不揮発分タイプのエマルジョンで、スミカフレックス 467HQの凝集力を改良した位置付けのグレードです。スミカフレックス 467HQと同様に各種基材への密着性、初期接着性、耐水性、耐熱クリープ性に優れると共に、より高い凝集力を生かした用途が期待できます。	
主用途：	接着剤全般 セメント改質剤 塗料ビヒクル	
代表物性：		
外観		乳白色
不揮発分 (%)		65 ± 1
粘度 (mPa·s)		300 ~ 3000
PH		4 ~ 7
平均粒子径 (μm)		1.0
密度 (g/cm <sup>3</sup> )		1.08
MFT (°C)		0
粒子荷電		ノニオン
機械安定性		良好
Tg (°C)		0
引張強度 (MPa)		9.6
引張伸び (%)		750

## ＜技術資料：スミカフレックス 465HQ＞

### 1. グレードの位置付け



### 2. エマルジョン物性

	S-465HQ	S-467HQ
外観	乳白色	乳白色
不揮発分 (%)	65 ± 1	65 ± 1
粘度 (mPa・s)	300 ~ 3000	2000 ~ 6000
PH	4 ~ 7	4 ~ 7
平均粒子径 (μm)	1.0	0.8
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	1.08	1.08
MFT (°C)	0	0
粒子荷電	ノニオン	ノニオン
機械安定性	良好	良好
Tg (°C)	0	0

### 3. フィルム物性

#### (1) フィルム強伸度

項 目			S-465HQ	S-467HQ
強伸度	常 態	伸度 (%)	750	790
		抗張力 (MPa)	9.6	5.8
	耐 水	伸度 (%)	1000	840
		抗張力 (MPa)	2.0	2.0

測定条件

フィルム厚み : 約0.15mm (23℃×65%RH、7日間乾燥し成膜)  
 フィルム形状 : ダンベル3号  
 常態 : 23℃×65%RH 7日間乾燥後そのまま測定  
 耐水 : 水浸漬 24時間 (23℃) 濡れたまま測定  
 引張強度 : 500mm/min

(2) フィルム水滴試験

	S-465HQ	S-467HQ
白化するまでの時間 (分)	6	>120

スライドガラス板上に、約0.15mm(Dry)のフィルムを作成(23℃×65%RHにて乾燥)、新聞紙上の8ポイント活字の漢字の上に乗せ、皮膜上に水滴を一滴落とし、その活字が読めなくなるまでの時間を測定。

(3) フィルムの耐水性

		S-465HQ	S-467HQ
耐水性	溶出率 (%)	3	1
	吸水率 (%)	15	12

測定条件

フィルム厚み : 約0.15mm (23℃×65%RH、7日間乾燥し成膜)  
 耐水性 : 水浸漬 4日間 (室温)

(4) ポリマー熱流動性

